

ACRYLIC



CONDESITE

ZN



Cat Besi berbasis Acrylic

HIGH-GLOSS



Diproduksi oleh:
PT. TUNAS MAKMUR JAYA ABADI
Kawasan Industri Jababeka I,
Jl. Jababeka 3H Blok C No. 17 BT,
Cikarang - Bekasi

More Info: (021) 8984 6047

www.tunaschemicals.co.id

CONDESITE ZN

Cat Besi Berbasis Acrylic

CONDESITE ZN merupakan cat berpelarut *solvent* dengan *resin acrylic* yang memiliki tampilan akhir *high-gloss*.

CONDESITE ZN didesain secara khusus untuk aplikasi sebagai *top coat* pada permukaan besi, seng, pipa besi, *tank*, dan lain-lain.

KEUNGGULAN

- ✓ Melindungi substrat dari serangan karat
- ✓ Ketahanan cuaca yang baik
- ✓ Warna tahan lama

SPESIFIKASI

Warna	: <input checked="" type="radio"/> Kuning <input type="radio"/> Abu <input type="radio"/> Custom
Berat jenis (kg/L)	: 0.9 - 1.05 kg/L
Daya Sebar Teoritis	: 5 m ² /kg /lapis 100 micron (hasil bervariasi bergantung pada jenis alat aplikasi, porositas permukaan substrat)
Kering Sentuh	: Maks. 15 menit (30°C)
Kering Total	: Maks. 30 menit (30°C)
Metode Aplikasi	: Kuas, roll, spray

PENYIMPANAN

Kemasan CONDESITE ZN berbentuk kaleng dengan berat bersih 18 kg. Simpan di tempat yang dingin dan kering. Hindari terkena sinar matahari langsung dan api. Tutup rapat jika setelah digunakan.

BERAT KEMASAN



MASA SIMPAN

Masa simpan yang baik dari produk ini sejak 1 tahun dari tanggal produksi dan akan mengurangi kualitas produk bila setelah pemakaian tidak ditutup dengan rapat.



KETENTUAN APLIKASI

1. Pastikan alat dan material serta permukaan substrat terbebas dari kotoran dan air yang bisa mempengaruhi warna dan kualitas cat.
2. Permukaan substrat lama yang sudah dicat diharuskan untuk menghapus/mengelupas terlebih dahulu cat lama sebelum dilakukan pengecatan baru untuk mendapatkan daya rekat dan hasil pengecatan yang optimal.
3. Jika cat terlalu kental, diperbolehkan menambahkan thinner untuk mengencerkan sebanyak maksimal 20% dari total cat. Disarankan menggunakan produk Thinner ZN dari Tunas Chemicals. Penambahan pengenceran mempengaruhi waktu yang dibutuhkan cat untuk mengering.

Tidak dianjurkan untuk mencampur material CONDESITE ZN dengan material cat lain karena akan mempengaruhi kualitas, waktu kering, daya rekat dan warna cat.



KEAMANAN PRODUK

Semua peraturan lokal dan nasional mengenai pengangkutan, penyimpanan, penggunaan dan pengolahan limbah bahan kimia dalam bentuk konsentrat atau encer dan sebagai larutan kerja harus dipatuhi. Informasi spesifik mengenai produk dapat ditemukan di lembar Data Keselamatan bahan yang disertakan. Pengguna juga harus memperhatikan secara ketat simbol informasi dan bahaya yang ditunjukkan label produk.