

PRIMO

PRIMER (CAT DASAR)

Permukaan
Beton



Mudah
diaplikasikan



Ketahanan
cat lebih lama



Daya rekat
tinggi



Primer Kualitas Prima !

PRIMO CN

PRIMO CP adalah produk primer berbasis *resin MMA* yang berfungsi sebagai *base / lapisan tahap awal* sebelum mengaplikasikan cat marka jalan. **PRIMO CP** dikhususkan sebagai lapisan awal untuk cat marka jalan berbahan **MMA Coldplastik**.

KEUNGGULAN

✓ Menambah daya rekat cat marka jalan

✓ Mengoptimalkan hasil pengecatan marka jalan

✓ Memberikan ketahanan cat yang lebih lama

✓ Aman untuk personil

✓ Mudah diaplikasikan

PENYIMPANAN

Kemasan Pail Kaleng 18 kg berlogo merk **PRIMO CP**. Simpan di tempat yang terlindung dari paparan sinar matahari. Hindari kelembaban dan panas berlebih.

MASA SIMPAN

Masa simpan yang baik dari produk ini sejak 1 tahun dari tanggal produksi dan akan mengurangi kualitas produk bila setelah pemakaian tidak ditutup dengan rapat.

BERAT KEMASAN



18 KG

Cara kerja **PRIMO CP** sama dengan produk primer pada umumnya yaitu dilapiskan pada permukaan sebagai tahap awal sebelum pengecatan cat marka jalan.

PRIMO CP dapat diaplikasikan di permukaan beton, aspal dan bitumen. Pastikan permukaan sudah terbebas dari kotoran & air. Gunakan *roll* atau kuas untuk melapisi primer pada permukaan.

KARAKTERISTIK FISIK

Warna	: Clear
Berat Jenis (kg/L)	: 0.8 - 0.9 kg/L
Viskositas	: 1-2 poise
Daya Sebar Teoritis	: 0.3 m ² kg/m ² (hasil bervariasi bergantung pada jenis alat aplikasi, porositas permukaan jalan)
Pot Life	: 7- 10 menit
Kering Total	: Maks. 30 menit (28°C, kelembaban 50-60%)
Hardener	: BPO 75%
Ratio Hardener	: 1 - 3% dari total PRIMO CP (1 - 3) bagian BPO untuk 100 bagian PRIMO CP

PENGAPLIKASIAN

Pastikan permukaan substrat yang akan dilapisi **PRIMO CP** dibersihkan terlebih dahulu dari debu, pasir, kerikil, air dan kotoran lainnya.

Permukaan yang akan dilapisi harus berumur minimal 4 minggu untuk mendapatkan daya rekat yang baik.

Untuk hasil yang optimal diharuskan untuk menghapus / mengelupas terlebih dahulu cat lama di permukaan sebelum dilakukan pelapisan baru karena akan mempengaruhi kualitas, waktu kering, daya rekat dan warna cat.

Langkah 1

Pastikan alat dan material terbebas dari kotoran

Langkah 2

Aplikasikan lapisan primer pada permukaan beton baru

Langkah 3

Biarkan sampai benar-benar kering sebelum diaplikasikan dengan cat lapisan selanjutnya



KEAMANAN PRODUK

Semua peraturan lokal dan nasional mengenai pengangkutan, penyimpanan, penggunaan dan pengolahan limbah bahan kimia dalam bentuk konsentrat atau encer dan sebagai larutan kerja harus dipatuhi. Informasi spesifik mengenai produk dapat ditemukan di lembar Data Keselamatan bahan yang disertakan. Pengguna juga harus memperhatikan secara ketat simbol informasi dan bahaya yang ditunjukkan label produk.